

## **Флюс COROFLUX 300 mod**

### **Характеристики :**

COROFLUX 300 mod представляет собой полностью агломерированный базовый нейтральный флюс, специально разработанный для покрытия валков сталелитейных заводов. Отличное отделение горячего шлака делает его пригодным для непрерывной наплавки. Шлак практически мгновенно самоотделяется.

### **Условия хранения и дополнительная сушка:**

Агломерированные флюсы восприимчивы к поглощению влаги из-за гигроскопичности некоторых минералов. Идеальные условия хранения: максимальная относительная влажность 60% при комнатной температуре 25°C. После вскрытия упаковка должна быть повторно запечатана после использования, чтобы избежать попадания влаги. Весь флюс перед использованием рекомендуется просушить при температуре 300-350°C в течение 1-2 часов.

### **Стандартная упаковка:**

Поставляется в мешках по 50 кг / 100 кг.

Другой вид упаковки по запросу.